DIALAC® E259B

المصنع	UMG ABS, Ltd.	**الفئة**	SAS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIALAC® E259B هي مادة كوبوليمر ستايرين أكريلونيتريل سيليكون (SAS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ DIALAC® E259B: متوافقة مع توجيه تقييد استخدام بعض المواد الخطرة RoHS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
رقم ملف UL	E47016	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	15.0 cm³/10min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	109	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2450 MPa	355343.1 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	46.0 MPa	6671.75 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	72.0 MPa	10442.74 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.0 kJ/m² 6.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 2.85 ft·lb/in²	ISO 179 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	75.0 C°	167.0 F°	ISO 75-2/Af

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.