# Fluoroplex F 15 AZ 02 - GMP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | UNIFLON | **الفئة** | PTFE |
| **المادة المالئة** | 15% ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Fluoroplex F 15 AZ 02-GMP هو منتج من مادة متعدد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE)، والذي يحتوي على مادة مقواة بألياف زجاجية بنسبة 15٪. يمكن معالجته عن طريق التلبيد أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | مادة مقواة بألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن | - | - |
| **المواد المضافة** | Pigment (1%) 2 | - | - |
| **الميزات** | سيولة جيدة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | تلبيد<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | g/cm³ | - | Internal method |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة الظاهرية** | g/cm³ | - | Internal method |
| **توزيع حجم الجسيمات** | µm | - | Internal method |
| **الانقباضية** | % | - | Internal method |
| **صلابة الديورومتر** | | - | Internal method |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التلبيد** | C° 365 | F° 689.0 | - |
| **وقت التدفق** | sec | - | Internal method |
| **غير معروف** | | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 19.0 | psi 2755.72 | Internal method |
| **استطالة الشد** | % 190 | - | Internal method |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة القالب** | C° | - | - |
| **ضغط الحقن** | MPa | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.