Fluoroplex I 10 - GML

المصنع	UNIFLON	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	10% بولي إيميد	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fluoroplex I 10-GML هو منتج من مادة متعدد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE) يحتوي على مادة مالئة من بولي إيميد بنسبة 10٪. يمكن معالجته عن طريق التلبيد أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	Polyimide, 10% filler by weight	-	-
الميزات	سيولة منخفضة	-	-
طريقة المعالجة	تلبيد قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	Internal method
الانقباضية	%	-	Internal method
صلابة الديورومتر		-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التلبيد	360 °C	680.0 °F	-
غير معروف		-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	Internal method
استطالة الشد	180 %	-	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	°C	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.