# Fluoroplex MB 555 - GMP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | UNIFLON | **الفئة** | PTFE |
| **المادة المالئة** | 55% برونز | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Fluoroplex MB 555-GMP هو منتج بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)، والذي يحتوي على 55٪ حشو برونزي. يمكن معالجته عن طريق التلبيد أو القولبة بالحقن وهو متاح في أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية. الخصائص الرئيسية هي: التشحيم.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو برونزي، 55% حشو بالوزن | - | - |
| **المواد المضافة** | مادة تشحيم ثاني كبريتيد الموليبدينوم (5%) | - | - |
| **الميزات** | سيولة جيدة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | تلبيد<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | g/cm³ | - | Internal method |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة الظاهرية** | g/cm³ | - | Internal method |
| **توزيع حجم الجسيمات** | µm | - | Internal method |
| **الانقباضية** | % | - | Internal method |
| **صلابة الديورومتر** | | - | Internal method |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التلبيد** | C° 360 | F° 680.0 | - |
| **وقت التدفق** | sec | - | Internal method |
| **غير معروف** | | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 18.0 | psi 2610.68 | Internal method |
| **استطالة الشد** | % 60 | - | Internal method |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة القالب** | C° | - | - |
| **ضغط الحقن** | MPa | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.