Durolon® IR2200 CR010

المصنع	Unigel Plásticos	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durolon® IR2200 CR010 عبارة عن مادة بولي كربونات (PC). وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن أو قولبة النفخ المطاطي. السمات الهامة لـ Durolon® IR2200 CR010 هي: تصنيف اللهب، الوضوح، مقبولية ملامسة الطعام، إطلاق جيد للقالب، لزوجة متوسطة. تشمل التطبيقات النموذجية: الزجاجات، تطبيقات ملامسة الطعام، التطبيقات الطبية/الرعاية الصحية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية تحرر جيد من القالب شفافية عالية لزوجة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زجاجات تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1580	-	-
رقم ملف UL	E102385	-	-
المظهر	شفاف - صبغة زرقاء	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن تشكيل النفخ بالتمدد	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
انكماش القالب	0.50-0.70 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.23 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل		- - -	ASTM D785 - -
	75 120		

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D638, ISO 527-2
قوة الشد		-	ASTM D638, ISO 527-2
	68.0 MPa	9862.58 psi	-
	73.0 MPa	10587.77 psi	-
استطالة الشد	100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	2350 MPa	340839.3 psi	ASTM D790, ISO 178
قوة الانحناء	95.0 MPa	13778.61 psi	ASTM D790, ISO 178
صدمة إيزود المحززة	830 J/m	15.55 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	132 C°	269.6 F°	ASTM D648, ISO A/75-2
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.5E-5 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	29 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي		-	ASTM D150
	2.91	-	-
	2.85	-	-
عامل التبديد		-	ASTM D150
	6.6E-4	-	-
	9.2E-3	-	-
مقاومة القوس الكهربائي	110 sec	-	ASTM D495
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	960 C°	1760.0 F°	IEC 60695-2-13

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانكسار	1.586	-	ASTM D542, ISO 489
النفاذية	85.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	120 °C	248.0 °F	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	260 °C	500.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	270 °C	518.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	280 °C	536.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	270 °C	518.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	240-300 °C	464.0 - 572.0 °F	-
درجة حرارة القالب	80.0-100 °C	176.0 - 212.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.