Durolon® VRY2500

المصنع	Unigel Plásticos	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي كربونات قولبة بالحقن. منتج بمعدل تدفق متوسط مع أداء محسن لإطلاق القالب. للتطبيقات التي تتطلب مقاومة محسنة للأشعة فوق البنفسجية. مقاوم للهب (UL 94 V-0).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	إزالة القالب مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية تعريف، عالي أداء جيد في فك القوالب لزوجة متوسطة مثبطات اللهب	- - - - -	- - - - -
رقم ملف UL	E102385	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.23 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل		-	ASTM D785
	75	-	ASTM D785
	120	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D638, ISO 527-2
قوة الشد		-	ASTM D638, ISO 527-2
	73.0 MPa	10587.77 psi	ASTM D638, ISO 527-2
	78.0 MPa	11312.96 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	110 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	2350 MPa	340839.3 psi	ASTM D790, ISO 178
قوة الانحناء	95.0 MPa	13778.61 psi	ASTM D790, ISO 178
صدمة إيزود المحززة	830 J/m	15.55 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	135 C°	275.0 F°	ASTM D648, ISO A/75-2
		-	ASTM D696

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.5E-5 cm/cm/ C°		

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	29 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي		-	ASTM D150
	2.91	-	ASTM D150
	2.85	-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150
	6.6E-4	-	ASTM D150
	9.2E-3	-	ASTM D150
مقاومة القوس الكهربائي	110 sec	-	ASTM D495
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	960 C°	1760.0 F°	IEC 60695-2-13

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانكسار	1.586	-	ASTM D542, ISO 489
النفاذية	89.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	120 °C	248.0 °F	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	270 °C	518.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	280 °C	536.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	290 °C	554.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	280 °C	536.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	°C	-	-
درجة حرارة القالب	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.