Unilex™ UP.31.946

المصنع	United Polychem	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unilex™UP. 31.946 هي مادة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية. Unilex™UP. الخصائص الرئيسية لـ 31.946 هي: مقاومة عالية للكسر الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR). Unilex™UP. مجالات التطبيق النموذجية لـ 31.946 هي: تطبيقات الاتصال الغذائي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي كثافة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.946 g/cm³	-	ASTM D1505
الكثافة الظاهرية	0.59 g/cm³	-	ASTM D1895

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.31 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	896 MPa	129954.05 psi	ASTM D790
قوة صدمة الشد	137 kJ/m²	65.18 ft·lb/in²	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-75.0 C°	-103.0 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	123 C°	253.4 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.