Unilex™ UP.32.955

المصنع	United Polychem	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unilex™ UP. 32.955 هي مادة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية. Unilex™ UP. الخصائص الرئيسية لـ 32.955 هي: الاتصال بالطعام. Unilex™ UP. مجالات التطبيق النموذجية لـ 32.955 هي: تطبيقات الاتصال الغذائي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية مطابقة التعرض للأغذية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.955 g/cm³	-	ASTM D1505
الكثافة الظاهرية	0.59 g/cm³	-	ASTM D1895

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.35 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	66	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.6 MPa	4293.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D790
قوة صدمة الشد	94.6 kJ/m²	45.01 ft·lb/in²	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-59.4 C°	-74.92 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	126 C°	258.8 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.