# Unilex™ UP 8002F

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | United Polychem | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Unilex™ UP 8002F هو مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Unilex™ UP 8002F: مقبول للإتصال الغذائي. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات الاتصال الغذائي فيلم

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقبول لملامسة الأغذية | - | - |
| **الاستخدامات** | فيلم ثنائي المحور | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a<br>FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.900 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 1.6 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الاحتكاك** | 0.90 | - | ASTM D1894 |
| **المعامل القاطع** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 840 | psi 121831.92 | - |
| | MPa 807 | psi 117045.67 | - |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 86.0 | psi 12473.27 | - |
| | MPa 53.0 | psi 7687.01 | - |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | % 650 | - | - |
| | % 670 | - | - |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللمعان** | 83 | - | ASTM D2457 |
| **الضبابية (Haze)** | % 1.7 | - | ASTM D1003 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.