Unilex™ UP 9035-I

المصنع	United Polychem	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unilex™ UP 9035-I هو مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Impact Copolymer). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Unilex™ UP 9035-I هي: مقبول للإتصال الغذائي تدفق عالي مقاومة الصدمات. التطبيق النموذجي لـ Unilex™ UP 9035-I: تطبيقات الاتصال الغذائي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية تدفق عالي مقاومة صدمات متوسطة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	945 MPa 1100 MPa	- 137060.91 psi 159541.8 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة غاردنر	24.9 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D648

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	204-232 C°	399.2 - 449.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.