-UNISOFT ADHESION™ AD-35A CL-8-01

المصنع	United Polychem	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب TPE يعتمد على كتلة بوليمر الستايرين-إيثيلين/بيوتيلين-ستايرين درجة ربط شفافة بـ PS، PC، Copolyester (PETG) و HIPS، Noryl®، و PC/ABS؛ خصائص قوة تمزق ممتازة. Unisoft Adhesion™ AD-35A-CL-8-01 هي درجة التصاق عامة مخصصة للاستخدام في عمليات قولبة الحقن والبثق. تتوافق جميع المكونات المستخدمة في هذا المركب مع بعض لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك التصاق جيد مقاومة تمزق جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50-3.0 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	35	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	7.93 MPa	1150.15 psi	ASTM D412
استطالة الشد	650 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	34.1 kN/m	-	ASTM D624

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	179-193 C°	354.2 - 379.4 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	199-218 C°	390.2 - 424.4 F°	-
درجة حرارة الفوهة	224-246 C°	435.2 - 474.8 F°	-
درجة حرارة القالب	29.4-65.6 C°	84.92 - 150.08 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.