-UNISOFT SPECIAL™ DS-35A-CL M-01

المصنع	United Polychem	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب TPE يعتمد على كتلة بوليمر الستايرين-إيثيلين/بيوتيلين-ستايرين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط التصاق جيد كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط تطبيقات طبية/رعاية صحية تطبيقات غذائية غير محددة	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50-3.5 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	35	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	6.50 MPa	942.75 psi	ASTM D412
استطالة الشد	730 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	160-180 C°	320.0 - 356.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	180-200 C°	356.0 - 392.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	200-210 C°	392.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة القالب	30.0-65.0 C°	86.0 - 149.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.