UNISOFT TPE™ ST-60A-BK-3-01

المصنع	United Polychem	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب TPE يعتمد على كوبوليمر كتلة ستايرين-إيثيلين / بوتيلين-ستايرين

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك غرض عام التصاق جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية غرض عام	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.0-2.5 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	6.55 MPa	950.0 psi	ASTM D412
استطالة الشد	750 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	166-185 C°	330.8 - 365.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	185-204 C°	365.0 - 399.2 F°	-
درجة حرارة الفوهة	204-218 C°	399.2 - 424.4 F°	-
درجة حرارة القالب	29.4-65.6 C°	84.92 - 150.08 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.