TERRAMAC TE-2000

المصنع	UNITIKA Plastics Division	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TERRAMAC TE-2000 عبارة عن مادة حمض Polylactic (PLA). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ TERRAMAC TE-2000: صديقة للبيئة/خضراء. تشمل التطبيقات النموذجية: سلع الأعمال/المكتب السلع الاستهلاكية الحاويات التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية الصواني/الرفوف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي غرض عام محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك حاويات تطبيقات كهربائية/إلكترونية Stationary Supplies صواني الدعم	- - - - -	- - - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.30-0.50 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	63.0 MPa	9137.39 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	4.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	4300 MPa	623663.4 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	106 MPa	15374.03 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	1.6 kJ/m²	0.7613 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	58.0 C°	136.4 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانصهار	170 C°	338.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	130-170 C°	266.0 - 338.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	180-220 C°	356.0 - 428.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الأمامية	180-220 °C	356.0 - 428.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	180-220 °C	356.0 - 428.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	°C	-	-
درجة حرارة القالب	10.0-30.0 °C	50.0 - 86.0 °F	-
الضغط الخلفي	0.490-1.47 MPa	71.07 - 213.21 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.