TERRAMAC TP-4000

المصنع	UNITIKA Plastics Division	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TERRAMAC TP-4000 عبارة عن مادة حمض polylactic (PLA). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي البثق. الخصائص الرئيسية لـ TERRAMAC TP-4000 هي: الحماية البيئية/الخضراء. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيقات كهربائية/إلكترونية قرص/رف حاوية لوازم الأعمال/المكتب السلع الاستهلاكية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موارد قابلة للتحديث قابل للتحلل البيولوجي عام	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية حاوية Stationery مجال تطبيق السلع الاستهلاكية صينية كتيفة	- - - - -	- - - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	%	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	66.0 MPa	9572.51 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	5.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	4600 MPa	667174.8 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	108 MPa	15664.1 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	1.6 kJ/m²	0.7613 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	59.0 C°	138.2 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانصهار	170 C°	338.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القادوس (Hopper)	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.