Tool-A-Thane UT-15

المصنع	& Urethane Tooling Engineering Corp	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

انحراف بنسبة 15٪ لتحقيق العمر الأمثل صلابة Shore A 95 أفضل قوة تمزق ومقاومة للقطع قدرة تحمل عالية للأحمال تعريف مع اختراق أقل يستخدم بشكل عام لتشكيل معادن أثقل وأكثر صلابة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.07 g/cm³	-	-
انكماش القالب	1.7 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-
	95	-	-
	48	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.50	-	-
مقاومة التآكل	275	-	-
تمزق جريفز	122.6 kN/m	-	-
إجهاد الشد		-	-
	12.1 MPa	1754.96 psi	-
	25.3 MPa	3669.46 psi	-
قوة الشد	42.7 MPa	6193.12 psi	-
استطالة الشد	390 %	-	-
قوة التمزق	17 kN/m	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	36 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة بايشور	47.0	-	-
عمق الاختراق	15 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.