Tool-A-Thane UT-25

المصنع	& Urethane Tooling Engineering Corp	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

انحراف بنسبة 25% للحصول على عمر افتراضي مثالي صلابة 90 شور أ قدرة جيدة على تحمل الحمولة وأفضل مقاومة للتآكل والتلف أفضل مادة للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل	- - -	- - -
الاستخدامات	غرض عام قوالب/اسطمبات/أدوات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	-
انكماش القالب	1.5 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	-
	90	-	-
	40	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.68	-	-
مقاومة التآكل	175	-	-
تمزق جريفز	90.2 kN/m	-	-
إجهاد الشد		-	-
	7.52 MPa	1090.69 psi	-
	15.2 MPa	2204.58 psi	-
قوة الشد	33.8 MPa	4902.28 psi	-
استطالة الشد	450 %	-	-
قوة التمزق	11 kN/m	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	33 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة بايشور	50.0	-	-
عمق الاختراق	25 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.