Tool-A-Thane UT-405

المصنع	& Urethane Tooling Engineering Corp	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

صلابة 45 شور أ تطبيقات خاصة محدودة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.22 g/cm³	-	-
انكماش القالب	1.5 %	-	-
صلابة الديورومتر	45	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	-
مقاومة التآكل		-	-
تمزق جريفز	37.7 kN/m	-	-
إجهاد الشد	1.97 MPa 4.62 MPa	- 285.72 psi 670.08 psi	- - -
قوة الشد	27.6 MPa	4003.05 psi	-
استطالة الشد	400 %	-	-
قوة التمزق	2.6 kN/m	-	ASTM D470

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمق الاختراق	40 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.