Tool-A-Thane UT-5

المصنع	& Urethane Tooling Engineering Corp	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

انحراف بنسبة 5% للحصول على عمر افتراضي مثالي صلابة 79 شور د أكبر مقاومة للتآكل والتلف قابلية تشغيل ممتازة أعلى قدرة على تحمل الحمولة الأقرب إلى استبدال الفولاذ في عمليات التشكيل القياسية، أي قوالب المطابقة، والكتل، والفكات، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل قابل للتشغيل الآلي	- - -	- - -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	-
انكماش القالب	1.8 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	75	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.22	-	-
مقاومة التآكل	470	-	-
تمزق جريفز	189.1 kN/m	-	-
إجهاد الشد	25.5 MPa	3698.47 psi	-
قوة الشد	52.4 MPa	7599.99 psi	-
استطالة الشد	250 %	-	-
قوة التمزق	18 kN/m	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	53 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة بايشور	53.0	-	-
عمق الاختراق	5.0 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.