EVATHENE® UE634-04

المصنع	USI Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATHENE UE634-04 عبارة عن بوليمر مشترك من EVA يتميز بخصائص فائقة، بما في ذلك: المرونة والمرونة، والالتصاق الممتاز، ومقاومة جيدة لدرجات الحرارة المنخفضة، والتوافق الجيد، والاستقرار الحراري وعدم السمية. التطبيقات: المواد اللاصقة الذائبة بالحرارة مركبات الأسلاك والكابلات التركيب العام قولبة الحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مرونة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	غير سامة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	مركب	-	-
	لاصق	-	-
طريقة المعالجة	مركب	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.948 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.7 MPa	2567.17 psi	ASTM D638
استطالة الشد	830 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	42.0 C°	107.6 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	73.0 C°	163.4 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.