EVATHENE® UE649-04

المصنع	USI Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATHENE UE649-04 عبارة عن بوليمر مشترك من أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) عالي التدفق ومتوسط المحتوى من VA مع العديد من الخصائص الممتازة، مثل المرونة والمرونة المميزة، والاستقرار الحراري، ومقاومة جيدة لدرجات الحرارة المنخفضة، والتوافق الجيد، ومقاومة الانسداد وعدم السمية، وما إلى ذلك. يتميز باستقرار حراري ممتاز ومرونة وتوافق جيد مع راتنجات التثبيت وشمع البترول. الخصائص المذكورة تجعل EVATHENE UE649-04 هو الأكثر شيوعًا في EVA لصنع الذوبان الساخن. تلتصق المادة الذائبة الساخنة المصنوعة من EVATHENE UE649-04 بمواد أخرى تتمتع بقوة لاصقة جيدة وطلاء سهل وغير مذيب يتناسب مع طلب حماية البيئة والمادة الذائبة الساخنة مناسبة للتعبئة وتغليف الأخشاب وتجميع المنتجات الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مرونة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	خاصية مقاومة التكتل	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	سيولة عالية	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	غير سامة	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف لاصق	- -	- -
طريقة المعالجة	مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة ذوبان ساخن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.934 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	400 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	19.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	2.94 MPa	426.41 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	39.0 C°	102.2 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	78.0 C°	172.4 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.