EVATHENE® UE653-04

المصنع	USI Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATHENE UE653-04 عبارة عن بوليمر مشترك من أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) عالي التدفق وعالي المحتوى من VA مع العديد من الخصائص الممتازة، مثل المرونة والمرونة المميزة، والاستقرار الحراري، ومقاومة جيدة لدرجات الحرارة المنخفضة، والتوافق الجيد وعدم السمية، وما إلى ذلك. يتميز باستقرار حراري ممتاز ومرونة وتوافق جيد مع راتنجات التثبيت وشمع البترول. الخصائص المذكورة تجعل EVATHENE UE653-04 هو الأكثر شيوعًا في EVA لصنع الذوبان الساخن. تلتصق المادة الذائبة الساخنة المصنوعة من EVATHENE UE653-04 بمواد أخرى تتمتع بقوة لاصقة جيدة وطلاء سهل وغير مذيب يتناسب مع طلب حماية البيئة والمادة الذائبة الساخنة مناسبة للتعبئة وتغليف الأخشاب وتجميع المنتجات الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مرونة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	خاصية مقاومة التكتل	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	سيولة عالية	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
	غير سامة	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف لاصق	- -	- -
طريقة المعالجة	مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة ذوبان ساخن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.942 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	400 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	2.75 MPa	398.85 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	37.0 C°	98.6 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.