Utomer UT1CP95AH

المصنع	Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

النوع: Utomer UT1CP95AH TPU هو TPU من نوع بولي إيثر 95A الميزات: مقاومة جيدة لأداء التحلل المائي ومستقر للأشعة فوق البنفسجية مع قوة ذوبان جيدة. الاستخدامات: الحقن للمنتجات الإلكترونية 3C أو عجلة المصعد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة انصهار جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للتحلل المائي	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	94-98	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa	-	-
	MPa	-	-
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	%	-	-
	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-20.0 °C	-4.0 °F	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	100 °C	212.0 °F	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	190 °C	374.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	195 °C	383.0 °F	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الأمامية	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	205 °C	401.0 °F	-
درجة حرارة القالب	50.0 °C	122.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.