Utomer UT860D

المصنع	Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

النوع: Utomer UT860D TPU هو مركب بولي يوريثان حراري (TPU) من نوع بولي إيثر 60D
الميزات: مقاومة عالية للتآكل الشد وخصائص دورة سريعة الاستخدامات: الحقن للمنتجات الإلكترونية 3c وعلامات الأذن ومرابط الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية أحذية علامات أذن مصبوبة	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa	-	-
	MPa	-	-
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	%	-	-
	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-15.0 C°	5.0 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	100 C°	212.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	195 C°	383.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الوسطى	200 °C	392.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	205 °C	401.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة القالب	50.0 °C	122.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.