# DENILUB Y 00U 10TFMo M

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vamp Tech | **الفئة** | Nylon 66 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

PA 66 غير مملوء بـ PTFE وثاني كبريتيد الموليبدينوم، ومعدل لتحسين مقاومة الصدمات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | معدل مقاومة الصدمات<br>PTFE + مادة تشحيم ثاني كبريتيد الموليبدينوم | -<br>- | -<br>- |
| **الميزات** | مشحم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | | - | ASTM D955 |
| | 1.8 % | - | - |
| | 1.8 % | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 2200 MPa | 319083.6 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 60.0 MPa | 8702.28 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D638 |
| **معامل الاحتكاك** | 0.16<br>0.20 | -<br>-<br>- | ASTM D1894<br>-<br>- |
| **عامل التآكل** | 60.0 10^-10 h m³/N·m·h | - | - |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | 8.0 kJ/m² | 3.81 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| **قوة صدمة إيزود غير المحززة** | لا يوجد كسر | - | ISO 180 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 65.0 C° | 149.0 F° | ASTM D648A |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 205 C° | 401.0 F° | ASTM D1525 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.