# DENIBLEND E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vamp Tech | **الفئة** | PC+ABS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

PC / ABS، مركب غير مثبط للهب، خصائص ميكانيكية جيدة، مقاومة تأثير جيدة جدًا.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للصدمات | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | | - | ASTM D955 |
| | 0.70 % | - | - |
| | 0.70 % | - | - |
| **امتصاص الماء** | 0.15 % | - | ASTM D570 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 2100 MPa | 304579.8 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 50.0 MPa | 7251.9 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D638 |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | 50 kJ/m² | 23.79 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| **قوة صدمة إيزود غير المحززة** | لا يوجد كسر | - | ISO 180 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 125 C° | 257.0 F° | ASTM D1525 |
| **RTI كهربائي** | 80.0 C° | 176.0 F° | UL 746 |
| **RTI صدمة** | 80.0 C° | 176.0 F° | UL 746 |
| **RTI قوة** | 80.0 C° | 176.0 F° | UL 746 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التجفيف** | 70.0 C° | 158.0 F° | - |
| **وقت التجفيف** | 3.0 hr | - | - |
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | 250 C° | 482.0 F° | - |
| **درجة حرارة القالب** | 60.0 C° | 140.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.