# Vatpol 303

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vatan Plastik San Tic. AS. | **الفئة** | PE Alloy |
| **المادة المالئة** | 65% كربونات الكالسيوم | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vatpol 303 عبارة عن مادة بولي إيثيلين مملوءة بنسبة 65٪ من كربونات الكالسيوم. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا للقولبة بالنفخ أو بثق الأغشية أو القولبة بالحقن أو التشكيل الحراري. تشمل التطبيقات النموذجية: أكياس/بطانات مضافة/مجمعة مركزة، زجاجات، أغشية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | كربونات الكالسيوم، 65% حشو بالوزن | - | - |
| **المواد المضافة** | ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) | - | - |
| **الاستخدامات** | أكياس<br>خلط<br>زجاجات<br>فيلم<br>Plastics Modification | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | حبيبات | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | قولبة النفخ<br>بثق الأفلام<br>قولبة بالحقن<br>التشكيل الحراري | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.59-1.63 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.20-0.45 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوى الرماد** | 64-66 % | - | ISO 3451-1 |
| **الرطوبة** | % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.