Dutral® CO 038 PL

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® CO 038 PL هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® CO 038 PL هو بوليمر مشترك شبه بلوري ذو وزن جزيئي متوسط إلى عالي يتم توفيره في شكل حبيبات. يظهر قوة خضراء فائقة ويمكنه قبول كمية كبيرة من الحشو. بفضل هذا الشكل الفيزيائي، يمكن استخدام Dutral® CO 038 PL بشكل مفيد في تعديل البوليمر وفي جميع التطبيقات الأخرى التي تتطلب خلطًا مستمرًا. التطبيقات الرئيسية السيارات، والكابلات، وتعديل البوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	وزن جزيئي متوسط شبه بلوري	- -	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات Plastics Modification تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 57	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	28.0 %wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الكريات	450.0 mg	-	-
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.