Dutral® CO 054

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® CO 054 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® CO 054 هو بوليمر مشترك غير متبلور ذو وزن جزيئي متوسط وتوزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع. يتميز بأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة وقابلية المعالجة، أيضًا على مطحنة مفتوحة. التطبيقات الرئيسية السيارات، والكابلات، والسلع الميكانيكية، والبناء، وتعديل البيتومين، وتعديل البوليمر، والأجهزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	غير متبلور	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	-	
	وزن جزيئي متوسط	-	
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	مواد البناء	-	-
	Plastics Modification	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 44	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	41.0 %wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.