Dutral® OCP 2530 PL

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® OCP 2530 PL هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® OCP 2530 PL هو بوليمر مشترك ذو وزن جزيئي منخفض جدًا مصمم كمحسن لمؤشر اللزوجة لزيوت التشحيم. يظهر توازنًا ممتازًا بين قوة التثخين وثبات القص، جنبًا إلى جنب مع سلوك جيد جدًا في درجات الحرارة المنخفضة. شكله الفيزيائي يسهل الذوبان السريع في الزيت. التطبيقات الرئيسية معدل لزوجة الزيت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.5 g/10 min	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	34.0 %wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
KV	10.7 cSt	-	-
SSI	24 %	-	-
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.