Dutral® OCP 5050

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® OCP 5050 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® OCP 5050 هو بوليمر مشترك غير متبلور ذو وزن جزيئي متوسط، مصمم كمحسن لمؤشر اللزوجة لزيوت التشحيم. يتميز بقدرة تثخين جيدة جدًا عند 52 SSI وسلوك فائق في درجات الحرارة المنخفضة. التطبيقات الرئيسية معدل لزوجة الزيت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	غير متبلور	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60	-	-
محتوى الرماد	0.3 wt%	-	-
محتوى البروبيلين	48.0 wt%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
KV	15.0 cSt	-	-
SSI	52 %	-	-
المواد المتطايرة	0.7 wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.