Dutral® PM 8273

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® PM 8273 عبارة عن مادة مضافة رئيسية تعتمد على مطاط إيثيلين - بروبيلين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® PM 8273 عبارة عن مادة مضافة رئيسية مناسبة لتعديل البولي أوليفينات، وخاصة PP متوسط التدفق (MFI (230 درجة مئوية/2.16 كجم) = 10-20 جم/10 دقائق). التطبيقات الرئيسية تعديل البوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة عالية للحرارة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مادة مركزة Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.4 g/10 min	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الكريات	450.0 mg	-	-
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.