# Dutral® TER 4033

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | EPDM |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Dutral® TER 4033 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - دايين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 4033 هو بوليمر ثلاثي شبه بلوري ذو وزن جزيئي منخفض جدًا ومحتوى دايين متوسط. تُظهر المركبات القائمة على Dutral® TER 4033 سرعة بثق سريعة، ومعالجة سريعة وحالة معالجة عالية، وهي مناسبة بشكل خاص لإنتاج مقاطع جانبية مقذوفة عالية الصلابة (HHP). يمكن استخدامه أيضًا لتحسين التدفق في المركبات القائمة على درجات Dutral® ذات الوزن الجزيئي العالي. التطبيقات الرئيسية السيارات، والكابلات، والسلع الميكانيكية، والمقاطع الجانبية عالية الصلابة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | معالجة سريعة | - | - |
| | دورة قولبة سريعة | - | - |
| | مقاومة كيميائية جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | - | - |
| | مقاومة عالية للحرارة | - | - |
| | وزن جزيئي منخفض | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة<br>شبه بلوري<br>بوليمر ثلاثي | -<br>-<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>Plastics Modification<br>مظاهر<br>تطبيقات الأسلاك والكابلات | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | بالة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 30 | - | - |
| **محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)** | %wt 5.0 | - | - |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | - |
| **محتوى البروبيلين** | %wt 25.0 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.