Dutral® TER 4038 PL

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral® TER 4038 PL هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - دين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 4038 PL هو بوليمر تيربلمري شبه بلوري ذو وزن جزيئي متوسط - عالي ومحتوى دين متوسط، يتم توفيره في شكل حبيبات. بفضل هذا الشكل الفيزيائي، يمكن استخدام Dutral® TER 4038 PL بشكل مفيد في تعديل البوليمر وفي جميع التطبيقات الأخرى التي تتطلب خلطًا مستمرًا. التطبيقات الرئيسية السيارات، الكابلات، السلع الميكانيكية، المباني، الأجهزة، تعديل البوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	شبه بلوري	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات مواد البناء Plastics Modification تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - - -	- - - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	%wt 4.4	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	%wt 27.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الكريات	mg 450.0	-	-
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.