Dutral® TER 4044

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral® TER 4044 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 4044 هو بوليمر ثلاثي ذو وزن جزيئي منخفض ومحتوى ديين متوسط، مع توزيع وزن جزيئي متوسط إلى عريض. يتميز بأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة وقابلية معالجة جيدة، أيضًا على مطحنة مفتوحة. إنه مناسب بشكل خاص لإنتاج مواد مصبوبة عالية الجودة بخصائص مرنة جيدة. يمكن استخدامه أيضًا لتحسين التدفق في المركبات القائمة على درجات Dutral® ذات الوزن الجزيئي العالي. التطبيقات الرئيسية السيارات، والكابلات، والسلع الميكانيكية، والمباني، والأجهزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع بوليمر ثلاثي	- - -	- -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات مواد البناء تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 44	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	4.0 wt%	-	-
محتوى الرماد	wt%	-	-
محتوى البروبيلين	35.0 wt%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.