Dutral® TER 4049

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® TER 4049 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 4049 هو بوليمر ثلاثي غير متبلور للأغراض العامة ذو وزن جزيئي عالي ومحتوى ديين متوسط. يتميز بقدرة تحميل عالية، وخصائص ميكانيكية جيدة، ومقاومة جيدة للانهيار. تُظهر المركبات القائمة على Dutral® TER 4049 سرعة بثق سريعة، ومعالجة سريعة، وحالة معالجة عالية وسلوك ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة. التطبيقات الرئيسية السيارات، والكابلات، والسلع الميكانيكية، والمباني، والأجهزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	غير متبلور	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة عالية للحرارة وزن جزيئي عالي مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة بوليمر ثلاثي	- - - -	- -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات مواد البناء غرض عام	- - - -	- - - -
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 76	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	4.5 wt%	-	-
محتوى الرماد	wt%	-	-
محتوى البروبيلين	40.0 wt%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.