Dutral® TER 4437 WO

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral® TER 4437 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 4437 W0 هو بوليمر ثلاثي عالي الوزن الجزيئي للغاية ذو محتوى ديين متوسط، وممدد بزيت بارافيني بنسبة 40%. بفضل الزيت البارافيني النقي، يمكن استخدام Dutral® TER 4437 WO بشكل مفيد في TPV. يتميز بقدرة تحميل عالية، وتشتت أسهل للمكونات أثناء الخلط، وثبات جيد في الأبعاد ومرونة في درجات الحرارة المنخفضة. التطبيقات الرئيسية السيارات، والسلع الميكانيكية، والأجهزة، و TPV.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة بوليمر ثلاثي وزن جزيئي فائق الارتفاع	- - -	- -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات	- -	- -
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 57	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	%wt 4.5	-	-
نوع الزيت	phr 40.0	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	%wt 32.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.