# Dutral® TER 4437

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | EPDM |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Dutral ® TER 4437 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز Ziegler-Natta في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 4437 هو بوليمر ثلاثي عالي الوزن الجزيئي للغاية ذو محتوى ديين متوسط، وممدد بزيت بارافيني بنسبة 40%. يتميز بقدرة تحميل عالية، وثبات جيد في الأبعاد، وتشتت أسهل للمكونات أثناء الخلط ومرونة محسنة في درجات الحرارة المنخفضة مقارنة بـ Dutral ® TER 4436. التطبيقات الرئيسية السيارات، والسلع الميكانيكية، والأجهزة، و TPV.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | قابل للتشتت | - | - |
| | مقاومة كيميائية جيدة | - | - |
| | ثبات أبعاد جيد | - | - |
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | - | - |
| | مرونة عالية | - | - |
| | مقاومة عالية للحرارة | - | - |
| | مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | بوليمر ثلاثي<br>وزن جزيئي فائق الارتفاع | -<br>- | |
| **الاستخدامات** | الأجهزة<br>تطبيقات السيارات<br>الخلط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | بالة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 57 | - | - |
| **محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)** | %wt 4.5 | - | - |
| **نوع الزيت** | phr 40.0 | - | - |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | - |
| **محتوى البروبيلين** | %wt 32.0 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.