Dutral® TER 6148

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® TER 6148 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 6148 هو بوليمر ثلاثي غير متبلور عالي الوزن الجزيئي ذو محتوى ديين متوسط إلى عالي، وممدد بزيت بارافيني بنسبة 15%. يتميز بقدرة تحميل جيدة جدًا وقابلية معالجة خلط محسنة، خاصة في المركبات الملدنة بشكل متوسط وعالي. تتميز المركبات القائمة على Dutral® TER 6148 بأداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة، ومعدل بثق سريع، ومعالجة سريعة، وثبات جيد للشكل وخصائص ميكانيكية. التطبيقات الرئيسية السيارات، والسلع الميكانيكية، والبناء، والأجهزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	غير متبلور	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	وزن جزيئي عالي مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة بوليمر ثلاثي	- - -	- -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات مواد البناء	- - -	- - -
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 65	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	7.0 %wt	-	-
نوع الزيت	15.0 phr	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	40.0 %wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.