Dutral® TER 6235

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral ® TER 6235 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 6235 هو بوليمر ثلاثي متوسط إلى عالي الوزن الجزيئي ذو محتوى ديين متوسط إلى عالي، وممدد بزيت بارافيني بنسبة 23%. يمكن تمديد المركبات القائمة على Dutral® TER 6235 بكميات كبيرة من الحشو والزيت، وتتميز بمعالجة سريعة. إنه مناسب لإنتاج مقاطع جانبية ناعمة ومرنة بشكل خاص. التطبيقات الرئيسية السيارات، والسلع الميكانيكية، والبناء، والأجهزة، والكابلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ناعم	-	
	بوليمر ثلاثي	-	
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	مواد البناء	-	-
	مظاهر	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 33	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	%wt 7.4	-	-
نوع الزيت	phr 23.0	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	%wt 32.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.