Dutral® TER 6537

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dutral® TER 6537 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - دايين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 6537 هو بوليمر ثلاثي عالي الوزن الجزيئي جدًا ذو محتوى دايين متوسط إلى عالي، وممدد بزيت بارافيني بنسبة 50%. يتميز بأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة، وقوة خضراء عالية ومعالجة سريعة جدًا. يمكنه قبول أعلى كمية من الحشو والملدنات. يمكن استخدام Dutral® TER 6537 لإنتاج مركب منخفض الصلابة وعالي المرونة. التطبيقات الرئيسية السيارات، والسلع الميكانيكية، والأجهزة، TPV، والبناء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة عالية	-	-
	صلابة منخفضة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	مواد البناء	-	-
	الخلط	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 43	-	-
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	%wt 8.0	-	-
نوع الزيت	phr 50.0	-	-
محتوى الرماد	%wt	-	-
محتوى البروبيلين	%wt 32.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.