# Dutral® TER 9046

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | EPDM |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Dutral ® TER 9046 هو بوليمر إيثيلين - بروبيلين - ديين يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التعليق باستخدام محفز زيجلر-ناتا في منشأة الإنتاج في فيرارا في إيطاليا. يتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية تتميز مطاطات Dutral® بمقاومة ممتازة للشيخوخة والتجوية، ومقاومة جيدة لكل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقيم مجموعة دائمة منخفضة، ومقاومة جيدة لعدد كبير من المواد الكيميائية. Dutral® TER 9046 هو بوليمر ثلاثي متوسط الوزن الجزيئي ذو محتوى ديين عالي. يتميز بأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة ومعالجة سريعة جدًا. إنه مناسب بشكل خاص لإنتاج مواد مدمجة ناعمة ومرنة. التطبيقات الرئيسية السيارات، والسلع الميكانيكية، والأجهزة، والمباني.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | معالجة سريعة | - | - |
| | مقاومة كيميائية جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | - | - |
| | مرونة عالية | - | - |
| | مقاومة عالية للحرارة | - | - |
| | مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة | - | - |
| | وزن جزيئي متوسط | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | ناعم<br>بوليمر ثلاثي | -<br>- | |
| **الاستخدامات** | الأجهزة<br>تطبيقات السيارات<br>مواد البناء | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | بالة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 67 | - | - |
| **محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)** | %wt 8.9 | - | - |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | - |
| **محتوى البروبيلين** | %wt 31.0 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.