Greenflex® HN 70 F

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greenflex HN 70 F هو بوليمر مشترك من إيثيلين فينيل أسيتات (EVA) للتركيب. Greenflex HN 70 F هو درجة متوسطة السيولة مع التصاق عالي. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Greenflex HN 70 F كمكون أساسي للمواد اللاصقة بالذوبان الساخن المستخدمة في التعبئة وتجليد الكتب والنجارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقبول لملامسة الأغذية التصاق جيد قوة الالتصاق الساخن تدفق متوسط	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة الخلط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	Internal Method
صلابة شور		-	ISO 868
	75	-	-
	31	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.70 MPa	391.6 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	45.0 C°	113.0 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	73.0 C°	163.4 F°	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	140-190 C°	284.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.