Greenflex® MH 40 F

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greenflex MH 40 F هو بوليمر مشترك من إيثيلين فينيل أسيتات (EVA) للقولبة بالحقن والبثق. تُظهر العناصر المنتجة باستخدام Greenflex MH 40 F مرونة عالية وخصائص ميكانيكية جيدة. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Greenflex MH 40 F لإنتاج العناصر المرنة والألواح الرغوية والمترابطة للأحذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	قابل للرغوة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مرونة عالية	-	-
الاستخدامات	رغوة	-	-
	أحذية	-	-
	ورقة	-	-
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.938 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	17.0 %wt	-	Internal Method
صلابة شور		- - -	ISO 868 - -
	89 36	- -	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.60 MPa	812.21 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	62.0 C°	143.6 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	88.0 C°	190.4 F°	Internal Method

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	140-200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
درجة حرارة القالب	10.0-30.0 °C	50.0 - 86.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.