Greenflex® ML 50

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greenflex ML 50 هو كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA) للقولبة بالحقن والتركيب والبثق.
التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Greenflex ML 50 لإنتاج صفائح رغوية ومتشابكة للأحذية والدمى وممتصات الصدمات والحشيات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	قابل للرغوة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	الخلط	-	-
	رغوة	-	-
	أحذية	-	-
	حشيات	-	-
	ورقة	-	-
	ألعاب	-	-
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.941 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	19.0 %wt	-	Internal Method
صلابة شور		- - -	ISO 868 - -
	89 36		

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	58.0 C°	136.4 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	83.0 C°	181.4 F°	Internal Method

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	140-200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
درجة حرارة القالب	10.0-30.0 °C	50.0 - 86.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.