Greenflex® MP 35

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greenflex MP 35 هو كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA) للقولبة بالحقن والبثق. Greenflex MP 35 مادة سهلة التدفق وتوفر مرونة عالية جدًا. التطبيق الرئيسي: يوصى باستخدام Greenflex MP 35 لإنتاج المواد التي تتطلب درجة عالية من المرونة، مثل الزعانف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقبول لملامسة الأغذية تدفق جيد مرونة عالية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.932 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	12.0 %wt	-	Internal Method
صلابة شور		-	ISO 868
	94	-	-
	37	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	61.0 C°	141.8 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	92.0 C°	197.6 F°	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	140-200 C°	284.0 - 392.0 F°	-
درجة حرارة القالب	10.0-30.0 C°	50.0 - 86.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.