Flexirene® MR 50 A

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexirene MR 50 A هو بولى إيثيلين منخفض الكثافة خطي (LLDPE) مع مضادات الأكسدة، ومناسب لتطبيق القولبة بالحقن. تتميز الأجزاء المصنوعة من Flexirene MR 50 A بصلابة مثالية. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Flexirene MR 50 A لإنتاج حاويات ذات جدران رقيقة تتطلب خصائص ميكانيكية عالية، وأغطية، وأغطية، وإغلاقات، وأدوات منزلية وممتصات صدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أغطية	-	-
	حاويات ذات جدران رقيقة	-	-
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد		
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.939 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	56	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	500 MPa	72519.0 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	113 C°	235.4 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	126 C°	258.8 F°	Internal Method

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	170-230 °C	338.0 - 446.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	170-230 °C	338.0 - 446.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	170-230 °C	338.0 - 446.0 °F	-
درجة حرارة القالب	10.0-40.0 °C	50.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.