Flexirene® MS 20 U

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexirene MS 20 U هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) مع مضادات الأكسدة، ومناسب لتطبيق القولبة بالحقن. تتميز الأجزاء المصنوعة من Flexirene MS 20 U بخصائص مثالية لدرجات الحرارة المنخفضة. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Flexirene MS 20 U لإنتاج الأغطية والأغطية والإغلاقات للمنتجات والحاويات الكيميائية، ويقترح استخدامه لتطبيقات درجات الحرارة المنخفضة. يتميز Flexirene MS 20 U بسيولة عالية مما يجعله مثاليًا لإعداد الخلطات الرئيسية لـ LDPE و LLDPE.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	تدفق عالي	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	أغطية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات درجة حرارة منخفضة مادة مركزة	- -	
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	26 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	48	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	9.00 MPa 10.0 MPa	- 1305.34 psi 1450.38 psi	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	150 MPa	21755.7 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	88.0 C°	190.4 F°	ISO 306/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 116	F° 240.8	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C° 160-210	F° 410.0 - 320.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 160-210	F° 410.0 - 320.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 160-210	F° 410.0 - 320.0	-
درجة حرارة القالب	C° 10.0-40.0	F° 104.0 - 50.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.