Flexirene® MS 40 DA

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexirene MS 40 DA هو بولى إيثيلين منخفض الكثافة خطي (LLDPE) مع مضادات الأكسدة، ومناسب لتطبيق القولبة بالحقن. تتميز الأجزاء المصنوعة من Flexirene MS 40 DA بتوازن جيد بين مقاومة الصدمات والصلابة. Flexirene MS 40 DA عالي النقاء ومناسب لجميع التطبيقات التي تتطلب خصائص حسية جيدة. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Flexirene MS 40 DA لإنتاج الأغطية، والإغلاقات، والمواد كبيرة الحجم، والأدوات المنزلية والألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	خصائص حسية جيدة	-	-
	نقاء عالي	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	صلابة متوسطة	-	
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	السلع المنزلية ألعاب	- -	
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	27 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	52	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	300 MPa	43511.4 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	103 C°	217.4 F°	ISO 306/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 121	F° 249.8	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C° 160-210	F° 410.0 - 320.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 160-210	F° 410.0 - 320.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 160-210	F° 410.0 - 320.0	-
درجة حرارة القالب	C° 10.0-40.0	F° 104.0 - 50.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.