Europrene® N 1945 GRN

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 1945 GRN هو كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين متبلمر بالتبريد بتقنية متقدمة مصنوع في منشأة الإنتاج في بورتو توريس في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. Europrene® N 1945 GRN هي الدرجة التي تتمتع بأفضل خصائص درجة الحرارة المنخفضة في عائلة Europrene N. كما هو الحال مع جميع درجات GRN، فإنه يُظهر معدل معالجة أعلى، ومرونة أعلى في درجات الحرارة المنخفضة، وكثافة ربط متقاطع أعلى وخصائص ميكانيكية أفضل، ومقاومة أفضل للزيت والوقود مقارنة بدرجات STD. تضمن قابلية المعالجة المحسنة منتجات منخفضة التلوث في القوالب وبالتالي فترات إنتاج طويلة، وتقليل تآكل القوالب وتقليل ضوابط الإنتاج. يمكن إجراء الفلكنة بواسطة أنظمة أساسها الكبريت أو بواسطة البيروكسيدات. يمكن زيادة تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية لأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. لتحسين مقاومة الحرارة والضوء والأوزون، يجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية التركيب. السلع التقنية المحقونة أو المبثوقة التي تتطلب مقاومة للزيت ومرونة جيدة جدًا في درجات الحرارة المنخفضة. تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة مقاوم للزيت	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 45	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	19.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.